

# ISOLA MOT R 6

## Mörteladditiv



### Charakteristik

**ISOLA MOT R 6** ist ein Mörteladditiv für langzeitverzögerten Transportmauermörtel mit starker verzögernder, luftporenbildender und stabilisierender Wirkung.

### Technische Daten

Wirkstoff:	Tenside/Saccharose
Dichte (20 °C):	1,11 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Cl-Gehalt:	≤ 0,10 M.-%
Farbe und Form:	hellgrüne Flüssigkeit
Empf. Dosierbereich:	0,8 – 2,0 M.-% v. Zementgehalt

### Wirkung

- Sehr starke Verzögerung der Hydratation
- Bildung von Luftporen
- Stabilisierung
- Verlängerung der Verarbeitbarkeit (> 36 h)

### Anwendungsbereiche / -hinweise

**ISOLA MOT R 6** wird zur Herstellung von langzeitverzögerten Transportmauermörtel und Leichtmörtel eingesetzt.

### Konformität / Zulassung

**ISOLA MOT R 6** unterliegt bei der Herstellung einer ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

### Lagerung

Bei sachgemäßer Lagerung (verschlossen > +5 °C) beträgt die Haltbarkeit **1 Jahr**

- Halten Sie Vorratsbehälter und Tanks **gut verschlossen**
- Schützen Sie das Produkt vor **Frost, großer Hitze** und **direkter Sonneneinstrahlung**

### Kontakt

**CEMEX Admixtures GmbH**  
 Geseker Straße 31–33  
 33154 Salzkotten  
 Germany  
 Tel. +49 (0)5258 9858 0  
 admixtures.de@cemex.com  
 www.admixtures.de

**Bemerkung:** Die Angaben dieses Technischen Datenblattes basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte entbindet es den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Hieraus lassen sich keine rechtlich verbindlichen Zusagen für bestimmte Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck ableiten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie etwaige Schutzrechte sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.