

# ISOLA Schaumpromotor 80/23

## Schaumbildner



### Charakteristik

**ISOLA Schaumpromotor 80/23** ist ein Schaumbildner, der eine zielsichere Einführung stabiler Luftporen in Mörtelprodukten ermöglicht, womit eine gute Verarbeitbarkeit, verbessertes Wasserrückhaltevermögen und eine sehr hohe Volumenstabilität erreicht werden.

### Technische Daten

Wirkstoff:	Tenside
Dichte (20 °C):	1,05 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Farbe und Form:	hellgelbe Flüssigkeit
Empf. Dosierbereich:	0,2 – 1,0 M.-% v. Zementgehalt
Empf. Schaummenge:	100-200 l/m <sup>3</sup> Mauermörtel
Schaumgewicht:	50-55 g/l
Empf. Mischungsverhältnis:	
Konzentrat : Wasser	1 : 49

### Verarbeitungs- / Anwendungshinweise

Mit handelsüblichen Schaumgeneratoren wird unter Zuführung von Wasser und Luft ein stabiler Schaum erzeugt.

**ISOLA Schaumpromotor 80/23** kann sowohl als Schaum oder als Konzentrat nach der Wasserzugabe dem Zwangsmischer beigegeben werden.

- Die Verarbeitbarkeitszeit des Werkfrischmörtels wird mit Verzögerer eingestellt.
- Bei längerer Verarbeitbarkeitszeit als 36 Stunden können Festigkeitsverluste auftreten.
- Veränderungen der gewünschten Luftporenmenge können durch Trennmittel, Mischerschutz und Öle entstehen.

### Anwendungsbereiche

**ISOLA Schaumpromotor 80/23** wird in den folgenden Bereichen eingesetzt:

- Mauermörtel auf Zement- und/oder Zement-/Füllerbasis
- Mauermörtel mit PM-Binder
- Leichtmörtel LM 21 und LM 36
- Porenleichtbeton

### Zulassung / Qualitätssicherung

**ISOLA Schaumpromotor 80/23** unterliegt bei der Herstellung einer ständigen werkseigenen Qualitätskontrolle.

### Lagerung

Bei sachgemäßer Lagerung (verschlossen > +10 °C) beträgt die Haltbarkeit **1 Jahr**

- Halten Sie Vorratsbehälter und Tanks **gut verschlossen**
- Schützen Sie das Produkt vor **Frost, großer Hitze** und **direkter Sonneneinstrahlung**

### Kontakt

**CEMEX Admixtures GmbH**  
 Geseker Straße 31–33  
 33154 Salzkotten  
 Germany  
 Tel. +49 (0)5258 9858 0  
 admixtures.de@cemex.com  
 www.admixtures.de

**Bemerkung:** Die Angaben dieses Technischen Datenblattes basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte entbindet es den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Hieraus lassen sich keine rechtlich verbindlichen Zusagen für bestimmte Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck ableiten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie etwaige Schutzrechte sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.